

AMORSA ANTICOROZIVA

TECMA - PAINT® OX AMORSA ANTICOROZIVA

DESCRIERE

Amorsa anticoroziva conceputa pentru protejarea suprafetelor metalice. **TECMA PAINT® OX** are excelente proprietati de flexibilitate, duritate si aderenza la suprafetele din otel, fier galvanizat, aluminiu, etc.

Aceste proprietati, impreuna cu inhibarea proceselor de coroziune oferite de componentele sale, asigura cea mai buna protectie de durata suprafetelor pe care este aplicat.

Datorita absentei solventilor din compozitia sa, aceasta amorsa este potrivita pentru a fi aplicata in interior fara vreun risc de vapori daunatori.

Pentru o durata mai mare a protectiei anticorozive, **TECMA PAINT® OX** ar trebui acoperit cu o vopsea de finisare, email sintetic, cauciuc clorinat, epoxi, etc., ca si in cazul oricarei alte amorse..

PREGATIREA SUPRAFETEI

Pentru o mai buna dezvoltare a proprietatilor de aderenza si ale celor anticorozive, suprafetele trebuie sa fie libere de grasime, ulei, praf si orice alt poluant. Pe suprafetele ruginite, este recomandata indepartarea ruginii prin curatare cu un material abraziv, periere, sau cu nisip. Desi nu este niciodata recomandata vopsirea peste rugina, **TECMA PAINT® OX** ofera o buna aderenza pe suprafetele cu resturi de rugina sau pe cele care nu sunt pregatite corect. Pe orice suprafata metalica, este recomandat sa creati asprime prin curatarea cu un material abraziv, nisip, sau periere, proces ce va spori aderenza amorsei la suprafata.

MOD DE UTILIZARE

TECMA PAINT® OX se poate aplica fara diluare.

Aplicare: pensula sau trafalet.

Produsul trebuie agitat inainte de utilizare.

De obicei va fi suficienta aplicarea unui singur strat, daca aplicati si strat de finisare dupa aceea.

In alte cazuri, este posibila aplicarea a doua sau trei straturi, daca nu se aplica si un strat de finisare dupa aceea.

CARACTERISTICI TEHNICE

Densitate : $1,23 \pm 0,05$ kg./l. Vascozitate: 86 ± 6 KU

Timp de uscare la 20°C si 60% R.H. : Atingere 20-30 minute

Revopsire 6-8 ore.

Solvent (doar pt. curatare) : Apa

Randament teoretic : 7m²/kg. at 40 microni grosime pelicula uscata. Rezistenta la temperatura : Pana la 70°C.

RECOMANDARI SPECIALE

- A nu se aplica atunci cand umiditatea relativa este peste 80% sau temperatura metalului este mai mica de 3 °C, peste temperatura de roua.
- Nu aplicati la temperaturi mai mici de 7 °C
- Nu aplicati daca se asteapta sa ploua inainte de uscarea completa a produsului.
- Nu aplicati in conditii de ceata, burnita sau zapada.
- Cand se aplica peste rugina, in unele locuri rugina se poate scurge si pot aparea pete pe amorsa. Daca acest lucru se intampla, treceti cu o carpa peste zonele patate si aplicati vopseaua de finisare dupa aceea.
- Aceasta amorsa nu permite nici un fel de diluant, asa ca orice produs adaugat ii poate altera caracteristicile.

AMBALARE

In butoaie metalice de 10 si 25 kg.

AVANTAJE

- **Absenta mirosurilor**
- **Aderenta excelenta**
- **Excelenta protectie anticoroziva**