

## IMPERMEABILIZANTE E-88

### STRAT HIDROIZOLANT PENTRU TERASE

#### DESCRIERE:

**IMPERMEABILIZANTE E-88** este un strat de suprafata formulat pe baza de rasini plasticizate, care ofera cele mai bune proprietati de hidroizolare, rezistenta la vreme si excelenta elasticitate.

Stratul rezista la mari variatii de temperatura, fara a-si pierde proprietatile de hidroizolare sau rezistenta.

#### CARACTERISTICI:

Densitate	:	1,27 ± 0,05 gr./cm.3
Aspect	:	Dispersie tixotropica
Durata de uscare la 20°C si 55% H.R.	:	Atingeti in 2 ore - Total 8 ore

Cantitate recomandata amount	:	2 kg./m2 in cateva straturi
Aplicare	:	Pensula sau trafalet
Subtiere	:	Apa
Aderenta	:	Perfect pe suprafete intretinute corect
Revopsire, min. 8 ore.		

#### CAMP DE APLICARE:

Ca si hidroizolant pentru terase, acoperisuri, imbinari intre acoperis si peretii verticali, acoperisuri plate, fatade, etc.

Nu trebuie aplicat pe suprafete ce urmeaza sa fie in contact permanent cu apa, sau pentru hidroizolari ce urmeaza a fi pavate.

### **PREGATIREA SUPRAFETELOR:**

Suprafetele trebuie sa fie uscate si fara grasimi, ulei, praf sau orice alt poluant.

Suprafetele lipsite de asprime sau porozitate trebuiesc asprite mecanic sau chimic cu produsul nostru **DESCA-2F**, limpenzind cu apa din abundenta pentru a indeparta orice rest al produsului.

### **MOD DE UTILIZARE:**

Inainte de utilizarea produsului este recomandat sa agitati recipientele. Odata ce suprafata a fost pregatita, aplicati primul strat de **IMPERMEABILIZANTE E-88** diluat cu 10% apa si intindeti pana la acoperirea intregii zone.

Aplicati al doilea strat dupa 8 ore, nediluat si incercati sa lasati o grosime mai mare. Restul straturilor trebuie sa astepte perioadele de revopsire mentionate mai sus.

In crapaturi este recomandat sa aplicati produsul nostru **TELA DE ARMAR** facut din fibra de sticla, pe langa, cu o latime de aproximativ 15-20 cm. Dupa primul strat, cand este inca umed, aplicati materialul presandu-l, pentru a-l inmuia in produs.

In imbinarile dintre podea si perete, produsul ar trebui sa se duca in sus pe aproximativ 25 cm. Daca doriti sa aplicati **TELA DE ARMAR** pe toata suprafata ce urmeaza a fi hidroizolata, va fi aplicat dupa primul strat, cand este inca umed si presand pentru a-l inmuia, In imbinarile dintre podea si perete, materialul ar trebui sa se duca in sus pe aproximativ 25 cm, ca si produsul.

Pentru a asigura o hidroizolare perfecta, este recomandat sa aplicati 2 kg per metru patrat in cateva straturi, de diferite culori pentru a verifica daca sunt zone neacoperite.

### **RECOMANDARI SPECIALE:**

Nu Se recomanda aplicarea sa in urmatoarele conditii:

- Daca se asteapta sa ploua inainte de uscarea totala a produsului.
- Daca exista riscuri de inghet in primele 12 ore dupa aplicarea produsului.
- Daca temperatura este sub 12 °C.
- Daca umiditatea relativa este peste 80%.

Cand conditiile meteorologice sunt critice, excluzandu-le pe cele mai sus mentionate:

- Folositi orele din zi cand temperatura este cea mai mare.
- Aplicati straturi mai subtiri.

- Mariti perioadele de revopsire cu pana la 24 sau 48 de ore pentru a asigura o buna uscare a straturilor aplicate.

**DEPOZITARE:**

Produsul trebuie depozitat in recipiente strans inchise si protejate de frig. Valabilitatea in aceste conditii este de 1 an.

**CULORI:**

**IMPERMEABILIZANTE E-88** este furnizat in alb, gri, crem, rosu, verde si negru.

**AMBALARE:**

Recipiente de plastic de 25 kg.

**AVANTAJE**

- **Aplicare usoara.**
- **Hidroizolare a acoperisului de durata.**
- **Elasticitate permanenta in timp.**