

TECMA OXID ND

CONVERSIE RUGINA

DESCRIERE

Strat de acoperire conceput pentru aplicarea pe fier si otel oxidat. Stratul formeaza o pelicula ce se innegreste la uscare datorita conversiei oxidului in complexe cu acea culoare.

In mod obisnuit este suficienta aplicarea unui singur strat. Pentru a asigura conversia oxida totala, este recomandata aplicarea a doua straturi, in special pe zonele ce contin cea mai multa rugină.

CAMP DE APLICARE

TECMA OXID ND este conceput pentru a fi aplicat in acele zone de unde rugină se poate indeparta greu prin curatare cu materiale abrazive din cauza accesului sau designului.

Se aplica pe colturi greu accesibile si elemente de fier si otel, piese metalice, etc.

PREGATIREA SUPRAFETEI

Suprafetele ruginite trebuie sa fie libere de grasime sau ulei. Este recomandata curatarea cu un solvent.

Suprafata trebuie peritata cu o perie metalica pentru a indeparta rugină si trebuie mai apoi spalata cu apa sau cu o carpa umezita in apa. Inaintea aplicarii produsului **TECMA OXID ND** suprafata trebuie sa fie complet uscata.

APLICARE

Agitati recipientele inainte de utilizare.

TECMA OXID ND se aplica cu pensula sau trafaletul, fara a produce denivelari, pentru grosimea obisnuita.

Nu este necesara diluarea produsului pentru aplicare.

Aplicati un prim strat acoperind perfect intreaga suprafata. Lasati sa se usuce pentru cel putin 24 de ore si aplicati o vopsea de finisaj, cum ar fi **TECMA PAINT HS** sau **TECMA PAINT EI**.

In cazul in care se necesita un al doilea strat de **TECMA OXID ND** pentru a asigura conversia totala a ruginii sau pentru ca este un strat imens de rugină, aplicati dupa 1 – 2 ore

de la aplicarea primului strat. In acest caz, este recomandat sa asteptati cel putin 48 de ore pana la aplicarea stratului de finisaj.

RANDAMENT TEORETIC: 6,5m²/kg - la 50 micrometri grosime pelicula uscata.
Randamentul real va depinde de starea suprafetei, de asprime, cantitatea de rugina, grosimea peliculei, metoda de aplicare, etc.

RECOMANDARI SPECIALE

- f* A nu se aplica la temperaturi mai joase de 8 °C sau umiditate relativa mai mare de 85%.
- f* Nu aplicati peste alte vopsele..
- f* Nu este recomandata revopsirea cu vopsele apoase.
- f* Aderenta produsului **TECMA OXID ND** va depinde de starea suprafetei si de stratul de rugina, si de asemenea de aderenta ruginei la suprafata metalica.

DEPOZITARE

Pastrati intr-un loc rece, protejat de inghet, in recipiente inchise ermetic. Nu depozitati produsul pentru mai mult de 3 luni.

AMBALARE

TECMA OXID ND este furnizat in recipiente de plastic nereutilizabile de 10 si 25 kg.

AVANTAJE

- **Conversie rapida a ruginei**
- **Fara vapori de miros sau solvent**
- **Poate fi revopsit cu orice vopsea pe baza de solvent.**